



ИЛ «ФЕНИКС»  
Общество с ограниченной ответственностью  
«ФЕНИКС»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК RU.21ПБ23 до 24.08.2027 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «ФЕНИКС»

В. В. Белякова

«31» октября 2024 г.



**ПРОТОКОЛ № 10/24Д-12 от 31.10.2024г**  
**оценочных испытаний**

*Стеновые панели, профили на основе прессованного полистирола, окрашенные в массу, толщиной 12,5 мм, плотностью 750 кг/м<sup>3</sup>, торговой марки «МУ STEP».*

<b>Заказчик:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Майнер-Свс» (ООО «Майнер-Свс»), Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 123007, г.Москва, проезд 3-й Хорошевский, д. 10, кв. 17 , ОГРН: 1187746247260, номер телефона: 8 (495) 748-93-15
<b>Характеристика объекта испытаний:</b>	Стеновые панели, профили на основе прессованного полистирола, окрашенные в массу, толщиной 12,5 мм , плотностью 750 кг/м <sup>3</sup> , торговой марки «MY STEP»
<b>Идентификация образцов:</b>	При идентификации представленного на испытания состава проводилось сравнение основных характеристик, указанных в заказе на проведение испытаний, с фактическими показателями. Наименование и предназначение образцов, данные по изготовителю соответствовали прилагаемой документации.
<b>Изготовитель:</b>	«Zhejiang Wangbin Decorative Material Co., Ltd.». Место нахождения (юридический адрес): Китай, No. 92, Chaoyang Eeat Road, Yi'nan Industrial Park, Yiwu, Zhejiang, China
<b>Характеристика заказываемой услуги:</b>	Оценочные испытания
<b>Основание проведения работ:</b>	заявка на испытание 1095/П от 03.09.2024 г.
<b>Методы испытаний:</b>	Определение группы воспламеняемости по ГОСТ 30402-96. «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость». Определение группы дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов». Определение группы токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов». Определение группы горючести по ГОСТ 30244-94 (Метод II). «Материалы строительные. Метод испытания на горючесть»
<b>Отбор образцов:</b>	Образцы отобраны и доставлены в Испытательную лабораторию представителем Заказчика

### Испытательное оборудование

Наименование испытательного оборудования	Инвентарный номер	Номер аттестата/ протокола
Установка для испытания строительных материалов на воспламеняемость	001002	1686/1600-16/ 1686.07.24
Установка для определения дымообразующей способности материалов «Дым»	001003	1688/1600-16/ 1688.08.24
Установка для определения показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов	001006	1703/1600-16/ 1703.07.124
Установка для испытания строительных материалов на горючесть	001004	1705/1600-16/ 1705.06.24

### Средства измерений

Наименование средств измерений	Инвентарный номер	Пределы измерений	Погрешность (цена деления)	Назначение средств измерений	Дата очередной поверки
Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	000006	80-106 (600-800) кПа (мм рт.ст.)	ц.д. 0,1 кПа	Измерение атмосферного давления	29.08.2025 г.
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	000133	0-60мин	ц.д. 0,2 с	Измерение временных интервалов	18.08.2025 г.
Штангенциркуль ШЦ-I-125-0.1	000135	0-125 мм	0,1 мм	Измерение линейных размеров	11.10.2025 г.
Измеритель комбинированный, «Testo-605-H1»	000023	(0,1 – 50) °С (0,5 – 95) %	± 0,5 °С ± 3 %	Измерение температуры и относительной влажности в помещении	05.10.2025 г.
Линейка измерительная металлическая	000032	1-300 мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	11.10.2025 г.
Весы электронные CAS CUX-6200H	000007	0,02-6200,00 г.	± 0,02 г.	Измерение массы	14.09.2025 г.
Ротаметр РМ-ГС/0,008	000122	0-0,008 м³/час	погр. не более 4.0%	Измерение объемного расхода газа	21.10.2025 г.
Ротаметр РМ-ГС/0,016	000123	1,26-18,2 л/ч	погр. не более 4.0%	Измерение объемного расхода газа	21.10.2025 г.
Мультиметр цифровой АМ-1109	000323	60мВ...1000В 600мкА...10А 999,99Ом...40МОм 60нф...999,9мкф 1Гц...200кГц	0,06% 0,1% 0,09% 0,8% 0,02%	Измерение электрических величин	26.09.2025 г.
Газоанализатор Инфракар-М2.01	000012	0-1% СО, погр. 2% 0-21% О2, погр.2% 0-10% СО2, погр.2%	1 кл.	Измерение концентрации газов в окружающей среде	26.09.2025 г.
Рулетка измерительная металлическая, ЭПКЗ-10БУЛ1	000132	(0,1-10000) мм	ц. д. 1,0 мм (3,0)	Измерение линейных размеров	19.10.2025 г.
Термодат 29М5	000120	(-270...1372) °С	класс 0,25	Измерение и регулирование	09.10.2025 г.

				температуры совместно с ТЭП	
Преобразователь термоэлектрический ДТЭК 031-07/0.1/3	000046-000049	(-40 ..+1100) °С	класс 2	Измерение температуры газообразных агрессивных сред	06.11.2025 г.
Измеритель температуры, ИТ2511	000027	(-40÷1100) 0С	± 0,25 %	Регистрация значений температур от ТЭП	19.10.2025 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ**  
по определению группы воспламеняемости по ГОСТ 30402-96

*Дата:* 07.10.2024 г.      *Условия в помещении:*      *Температура, °С* 22,4  
*Атм. давление, мм рт. ст.* 747  
*Отн. влажность, %* 45,5

Для проведения испытаний согласно п. 6 ГОСТ 30402-96 подготовлено 15 образцов имеющих форму квадрата со стороной 165 мм.

Кондиционирование образцов согласно п. 6.7 ГОСТ 30402-96

Результаты испытаний занесены в таблицу 1.

Таблица 1

Номер испытания	Поверхностная плотность теплового потока, кВт/м <sup>2</sup>	Время до воспламенения, с	Критическая поверхностная плотность теплового потока (КППТП), кВт/м <sup>2</sup>
1	30	115	15
2	20	172	
3	10	Не воспламенился	
4	10	Не воспламенился	
5	10	Не воспламенился	
6	15	393	
7	15	405	
8	15	389	

**Критерии оценки (таблица № 1 ГОСТ 30402-96):**

Группа воспламеняемости материала	КППТП, кВт/м <sup>2</sup>
V1	35 и более
V2	От 20 до 35
V3	Менее 20

**Результат испытания**

Представленный на испытания образец - Стеновые панели, профили на основе прессованного полистирола, окрашенные в массу, толщиной 12,5 мм, плотностью от 650 до 900 кг/м<sup>3</sup>, торговой марки «MY STEP» относится по ГОСТ30402-96 к легко воспламеняемым материалам (V3).

Инженер по испытаниям:



Канищева С.А.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ**  
по определению дымообразующей способности по п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89

<b>Дата:</b>	08.10.2024 г.	<b>Условия в помещении:</b>	Температура, °С	22,4
			Атм. давление, мм рт. ст.	747
			Отн. влажность, %	45,5

Для проведения испытаний подготовлено 10 образцов согласно п. 4.18.2 ГОСТ 12.1.044-89 размером 40x40 мм.  
Кондиционирование образцов согласно п. 4.18.2.2 ГОСТ 12.1.044-89.  
Взвешивание образцов.  
Результаты испытаний занесены в таблицу 2.

Таблица 2

Режим испытания	Номер образца для испытания	Масса образца, кг	Светопропускание, %		Коэффициент дымообразования для каждого образца, м <sup>2</sup> /кг
			начальное	конечное	
ТЛЕНИЕ	1	0,00049	100	65	562,66
	2	0,00052	100	62	588,35
	3	0,00053	100	67	483,60
	4	0,00048	100	64	595,05
	5	0,00050	100	61	632,70
Среднее значение D <sub>m</sub> в режиме тления					572,47
ГОРЕНИЕ	1	0,00050	100	80	285,62
	2	0,00048	100	75	383,58
	3	0,00047	100	83	253,73
	4	0,00049	100	77	341,37
	5	0,00051	100	81	264,43
Среднее значение D <sub>m</sub> в режиме горения					305,75

Критерии оценки (п. 2.14.2 ГОСТ 12.1.044-89):

Группа дымообразующей способности	Значение коэффициента, м <sup>2</sup> /кг
Д1	менее 50
Д2	от 50 до 500
Д3	более 500

**Результат испытания**

Представленный на испытания образец - Стеновые панели, профили на основе прессованного полистирола, окрашенные в массу, толщиной 12,5 мм, плотностью от 650 до 900 кг/м<sup>3</sup>, торговой марки «MY STEP» относятся по ГОСТ 12.1.044-89 к материалам с высокой дымообразующей способностью (Д3).

Инженер по испытаниям:



Канищева С.А.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ**  
по определению токсичности по п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-89

*Дата:* 09.10.2024 г.      *Условия в помещении:*      *Температура, °С* 22,4  
*Атм. давление, мм рт. ст.* 747  
*Отн. влажность, %* 45,5

Для проведения испытаний подготовлено 10 образцов согласно п. 4.20.2.4 ГОСТ 12.1.044 размером 40x40 мм.  
Кондиционирование образцов в течение 48 часов согласно п. 4.20.2.4 ГОСТ 12.1.044.  
Взвешивание образцов.  
Результаты испытаний занесены в таблицу 3.

Таблица 3

№ п/п	Температура испытания, °С	Продолжительность, мин		Потеря массы, г	Массовая доля летучих веществ, СО мг/г	Показатель токсичности Hcl, г/м <sup>3</sup>
		разложения	экспозиции			
1	650	26	30	1,2	413,96	11,05
2	650	27	30	1,3	408,93	11,19
3	650	27	30	1,3	433,46	10,56
4	650	28	30	1,5	386,44	11,84
5	650	24	30	1,7	349,86	13,08
Hcl <sub>50</sub> :						<b>11,55</b>

**Критерии оценки (таблица 3 ГОСТ 12.1.044-89):**

Класс опасности	Hcl <sub>50</sub> , г · м <sup>-3</sup> , при времени экспозиции, мин			
	5	15	30	60
Чрезвычайно опасные	До 25	До 17	До 13	До 10
Высокоопасные	25-70	17-50	13-40	10-30
Умеренноопасные	70-210	50-150	40-120	30-90
Малоопасные	Св. 210	Св. 150	Св. 120	Св. 90

**Результат испытания**

Представленный на испытания образец - Стеновые панели, профили на основе прессованного полистирола, окрашенные в массу, толщиной 12,5 мм, плотностью от 650 до 900 кг/м<sup>3</sup>, торговой марки «MY STEP» относятся по ГОСТ 12.1.044-89 к чрезвычайно опасным материалам (Т4).

Инженер по испытаниям:



Канищева С.А.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ**  
по определению группы горючести по м. 2 ГОСТ 30244-94

**Дата:** 10.10.2024 г.      **Условия в помещении:**      **Температура, °С** 22,4  
**Атм. давление, мм рт. ст.** 747  
**Отн. влажность, %** 45,5

Для проведения испытаний подготовлено 12 образцов согласно п.7.2.1 ГОСТ 30244-94 длиной 1000 мм, шириной 190 мм.  
 Крепление образцов согласно п. 7.2.3 ГОСТ 30244-94  
 Результаты испытаний занесены в таблицу 4.

Таблица 4

Номер опыта	Масса образцов, г (средняя арифметическая величина)		Потеря массы, %	Длина поврежденной части образцов, мм				Степень повреждения образцов по длине, %	Температура дымовых газов, град. С	Время самостоятельного горения, с
	до опыта	после опыта		1	2	3	4			
1	393,6	50,0	87	1000	1000	1000	1000	100	363	0
2	410,5	50,0	88	1000	1000	1000	1000	100	365	0
3	394,7	50,0	87	1000	1000	1000	1000	100	362	0
Среднее арифм.			87	1000				100	360	0

**Критерии оценки (таблица № 4 ГОСТ 30244-94)**

Группа горючести материалов	Параметры горючести			
	Температура дымовых газов T, °С	Степень повреждения образца по длине S <sub>L</sub> , %	Степень повреждения по массе S <sub>m</sub> , %	Продолжительность самостоятельного горения t <sub>cr</sub> , с
Г1	≤ 135	≤ 65	≤ 20	0
Г2	≤ 235	≤ 85	≤ 50	≤ 30
Г3	≤ 450	> 85	≤ 50	≤ 300
Г4	> 450	> 85	> 50	> 300

Примечание - Для материалов групп горючести Г1-Г3 не допускается образование горящих капель расплава при испытании.

**Результат испытания**

Представленный на испытания образец - Обои бумажные с маркировкой "Duka" относятся по ГОСТ Р 51032-97 к сильно горючим материалам (Г4).

Инженер по испытаниям:



Канищева С.А.

*Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.  
 Перепечатка протокола запрещена.*

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Настоящий протокол не является сертификатом соответствия (пожарной безопасности).
2. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретному (ым) образцу (ам) и не отражают качество партии продукции, из которой взят (ы) данный (ые) образец (цы), а также качество всей выпускаемой продукции данного вида.
3. Если специально не оговорено, то настоящий протокол предназначен только для использования заявителем.
4. Отдельные страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.

### **Испытательная лаборатория пожарной безопасности ИЛ «ФЕНИКС» Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»**

*Адрес:*

Московская обл., г. Электросталь, ул. Ялыгина, д. 3, пом. 31

*Протокол испытаний распространяется только на образец, прошедший испытания.  
Перепечатка протокола запрещена.*